

溶接法別ワイヤ径対応表：YD-400GT3

ワイヤ材質	ワイヤ種類	溶接法	シールドガス	パルス	ワイヤ径 (mm)			
					0.9	1.0	1.2	1.4
軟鋼	ソリッドワイヤ	CO ₂	100 % CO ₂	無	0.9	1.0	1.2	1.4
				有	-	-	-	-
		MAG	Ar 80 % + CO ₂ 20 % 混合ガス	無	0.9	1.0	1.2	1.4
				有	0.9	1.0	1.2	1.4
	フラックス入りワイヤ (FCW)	CO ₂	100 % CO ₂	無	-	-	1.2	1.4
				有	-	-	-	-
		MAG	Ar 80 % + CO ₂ 20 % 混合ガス	無	-	-	1.2	-
				有	-	-	-	-
ステンレススチール	ソリッドワイヤ	MIG	Ar 98 % + O ₂ 2 % 混合ガス	無	0.9	1.0	1.2	-
				有	0.9	1.0	1.2	-
	フラックス入りワイヤ (FCW)	CO ₂	100 % CO ₂	無	0.9	-	1.2	-
				有	-	-	-	-
		MAG	Ar 80 % + CO ₂ 20 % 混合ガス	無	-	-	1.2	-
				有	-	-	-	-