

溶接法別ワイヤ径対応表：YD-200GT3TAM

ワイヤ材質	ワイヤ種類	溶接法	シールドガス	パルス	ワイヤ径 (mm)			
					0.6	0.8	1.0	1.2
軟銅	ソリッドワイヤ	CO ₂	100 % CO ₂	無	0.6	0.8	1.0	1.2
				有	-	-	-	-
		MAG	Ar 80 % + CO ₂ 20 % 混合ガス	無	0.6	0.8	1.0	1.2
				有	-	0.8	1.0	1.2
硬質アルミニウム	ソリッドワイヤ	MIG	100 % Ar	無	-	-	-	1.2
				有	-	-	-	1.2
ステンレススチール	ソリッドワイヤ	MIG	Ar 98 % + O ₂ 2 % 混合ガス	無	-	-	1.0	1.2
				有	-	-	1.0	1.2
	フラックス入りワイヤ (FCW)	CO ₂	100 % CO ₂	無	-	0.8	-	1.2
				有	-	-	-	-
		MAG	Ar 80 % + CO ₂ 20 % 混合ガス	無	-	-	-	1.2
				有	-	-	-	-
ブレージング		MIG	100 % Ar	無	-	0.8	-	-
				有	-	0.8	-	-